


## Rozdelenie Ocelí Používaných na výrobu nerezového spojovacieho materiálu



**A 1** koróziivzdorná oceľ s prísadou S pre zlepšenie obrobitel'nosti

**A 2** Cr - Ni oceľ s výbornou protikoróznou odolnosťou .je vhodná aj pre výrobu potravinárskych strojov je odolná voči nízkym teplotám .

**A 4** - Cr - Ni-Mo koróziivzdorná a kyselinovzdorná oceľ .Často sa používa na výrobu súčiastok vystavených vplyvu morskej vody a jej výparov rovnako vhodná na potravinárske účely a nízke teploty .

**A 3 ,A5** austenitycké nerezové ocele , stabilizované titanom , tantalom alebo niabolom pre potlačenie výskytu medzikryštalicekej korózie